

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
 - TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 - FADED TEXT
 - ILLEGIBLE TEXT
 - SKEWED/SLANTED IMAGES
 - COLORED PHOTOS
 - BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
 - GRAY SCALE DOCUMENTS
-

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

⑫ **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

⑬ Anmeldenummer: **89118173.7**

⑭ Int. Cl. 5: **C09J 5/04 , //C09J161/00**

⑮ Anmeldetag: **30.09.89**

⑯ Priorität: **06.10.88 DE 3834026**

⑰ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
11.04.90 Patentblatt 90/15

⑱ Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

⑲ Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**
Carl-Bosch-Strasse 38
D-6700 Ludwigshafen(DE)

⑳ Erfinder: **Neumann, Claus, Dr.**
Schoefferstrasse 27
D-6520 Worms 1(DE)
Erfinder: **Duda, Ulrich-Michael, Dr.**
Max-Slevogt-Strasse 13 a
D-6710 Frankenthal(DE)
Erfinder: **Pfuetze, Eberhard, Dr.**
Sunsweilerstrasse 18
D-6506 Weinheim(DE)
Erfinder: **Winter, Jürgen**
Leberstrasse 59
D-6940 Nackenheim(DE)
Erfinder: **Karau, Dieter**
Joh.-Sebastian-Bach-Strasse 10
D-6831 Plankstadt(DE)
Erfinder: **Neuner, Sepp**
Am Bachberg 10
D-8051 Gammelsdorf(DE)

㉑ Verfahren zum getrennten Auftragen eines flüssigen Zweikomponenten-Leimsystems auf die Oberfläche von Holzteilen.

㉒ Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum getrennten Auftragen eines flüssigen Zweikomponenten-Leimsystems auf die Oberfläche von Holzteilen, bei dem man eine der beiden Komponenten als Gießfilm und die andere als Streifen aufträgt.

EP 0 362 742 A2

Verfahren zum getrennten Auftragen eines flüssigen Zweikomponenten-Leimsystems auf die Oberfläche von Holzteilen

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum getrennten Auftragen eines flüssigen Zweikomponenten-Leimsystems auf die Oberfläche von Holzteilen, bei dem man eine der beiden Komponenten als Gießfilm und die andere als Streifen

auf die Oberfläche der Holzteile aufträgt. Es sind viele verfahren zum Auftragen von Leim auf die Oberfläche von Holzteilen bekannt. So wird in der DE-B 21 01 800 ein Verfahren zum Auftragen von Leim bei der Herstellung von Holzleimkonstruktionen beschrieben, wobei der Leim als fertiges Gemisch in einem Kreislauf umlaufend gehalten wird und in Form von Schnüren auf die Werkstück-Breitseite aufgebracht wird.

Nachteilig bei diesem Verfahren ist, daß beim Verpressen der Holzteile der Leim stellenweise keinen zusammenhängenden Film bildet und es zu Fehlstellen in den Holzleimkonstruktionen kommen kann. Außerdem ist die Verarbeitungszeit jedes Ansatzes begrenzt, da die Viskosität des Leimes mit der Zeit ansteigt.

In der DE-A 24 16 032 wird ein Verfahren zum Zusammenfügen von Holzprodukten beschrieben, wobei das flüssige Harz und der flüssige Härter jeweils getrennt mittels eines Streifenverteilers aufgetragen wird.

Nachteilig an diesem verfahren ist, daß es neben der oben geschilderten Bildung von Fehlstellen auch noch zu stellenweise ungenügender Vermischung von Härter und Harz kommen kann, wobei benetzte Stellen entstehen können, die nicht oder nur ungenügend aushärten.

In der EP-A-241 891 wird eine Vorrichtung zum Auftragen von Leim auf Holzteile beschrieben, mit deren Hilfe ein Gießfilm mittels eines Leitorgans gebildet wird. Die deutsche Patentanmeldung 37 12 347.5 sieht für dieses Leitorgan noch Verbesserungen in Form von luftstauverhindernden Einrichtungen vor. Das Leim-Harz und der Härter werden getrennt mit jeweils einer dieser Vorrichtungen als Gießfilm auf die Oberfläche der Holzteile aufgetragen.

Bei dieser Auftragsart kann es dazu kommen, daß der mengenmäßig viel kleinere Anteil an Härter bei hohen Durchlaufgeschwindigkeiten des zu beschichtenden Holzes Filmabrisse zeigt mit der Folge, daß es im verleimten Holz zu Fehlstellen infolge nicht ausgehärteten Leims kommt. Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, ein Verfahren zum Auftragen eines flüssigen Zweikomponenten-Leimsystems zu entwickeln, das einen gleichmäßigen Auftrag beider Komponenten bei möglichst guter Durchmischung gestattet und das Fehlstellen in Form von nichtbenetzten Flächen bzw. unvollkom-

mener Durchmischung der Komponenten vermeidet.

Gelöst wurde die Aufgabe durch einen Auftrag einer Komponente als Gießfilm und der anderen Komponente als Streifen.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zum getrennten Auftragen eines flüssigen Zweikomponenten-Leimsystems auf die Oberfläche von Holzteilen, bei dem man eine der beiden Komponenten als Gießfilm und die andere als Streifen aufträgt. Die zu diesem Verfahren erforderliche Vorrichtung gemäß der deutschen Patentanmeldung P 37 12 347.5 zum darin beschriebenen Auftragen von Leimharz ist bekannt und nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung. Diese Vorrichtung besteht im wesentlichen aus einem Vorratsbehälter, einem als zylindrischer Hohlkörper ausgebildeter, mit Austrittsöffnungen und einem Leitorgan versehenen Gießkopf, einer Vorschubeinrichtung für das zu beschichtende Holz, eine Auffangwanne und der dazugehörigen Ringleitung mit zwei Pumpen. Wesentlich für das Verfahren sind die den Luftstau verhindernden Einrichtungen am Leitorgan des Gießkopfes.

Der Streifenverteiler für das Auftragen einer Komponente ist ebenfalls bekannt und ist in der DE-AS 21 01 800 beschrieben.

Durch den getrennten Auftrag der zwei flüssigen Komponenten können beide in den Auftragsvorrichtungen beliebig lang im Kreislauf geführt werden ohne eine Zwischenreinigung der Vorrichtung.

Das erfindungsgemäße Verfahren erlaubt den Einsatz von verschiedenartigen flüssigen Leimen, z.B. von Aminoplast- oder Phenoplast-Harzen wie Formaldehyd-Harnstoff-Kondensate, Formaldehyd-Harnstoff-Melamin-Kondensate, Formaldehyd-Harnstoff-Melamin-Phenol-Kondensate, Formaldehyd-Phenol-Kondensate, Formaldehyd-Phenol/Resorcin-Kondensate oder Resorcin-Formaldehyd-Kondensate oder 4,4'-Diphenylmethandisocyanat.

Als Härter für die Aminoplast-Harze sind Säure enthaltende und Säure bildende Verbindungen geeignet. Bevorzugt werden Ammoniumsalze, organische und anorganische Säuren verwendet. Als Härter für die Phenoplast-Harze sind Formaldehyd und/oder Formaldehyd abspaltende Verbindungen geeignet. Die Härterdosierung richtet sich nach den angestrebten Aushärungszeiten.

Die flüssigen Komponenten sind sowohl in thixotropen wie auch in nichtthixotropen Einstellungen verwendbar. Die thixotropen Einstellungen enthalten übliche Thixotropiermittel wie Silikate.

Die Viskosität des Leim-Harzes liegt zwischen 100 bis 10.000, bevorzugt 500 bis 5.000 Pas.

Die Vorschubgeschwindigkeit des Holzes, das unter den als Film oder Streifen aufgetragenen flüssigen Komponenten durchläuft, beträgt 0,5 bis 4 m/s, bevorzugt 1,5 bis 3 m/s.

Der Gesamtauftrag der beiden flüssigen Komponenten beträgt dabei 40 bis 600 g/m².

Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren werden Holzteile mit einer gleichmäßigen Leimschicht erhalten, die zur Herstellung von verleimten Holzteilen verwendet werden können.

Beispiel

Das erfindungsgemäße Verfahren wurde erprobt in Verleimungsversuchen mit Buchenholz-Probestücken vom Format 150 x 300 mm.

Ein Phenol-Resorcin-Formaldehyd-Kondensationsprodukt im Molverhältnis Phenol : Resorcin : Formaldehyd 1:0,8:1, mit einem Trockengehalt von 65±1 Gew.% (2 h/120°C) und einer Viskosität bei 20°C von ca. 2700 mPa*s wurde mittels eines Gießfilms auf die Probestücke aufgebracht. Die Auftragsmenge lag bei etwa 320 g/m². Ein flüssiger Härter, bestehend aus ca. 10 % Formaldehyd sowie Füll-, Hilfs- und Thixotropiermitteln wurde in Form von Streifen anschließend aufgetragen.

Die Härterauftragsmenge betrug ca. 110 g/m². Danach wurden von den beleimten Probestücken gemäß DIN 53 254, Abschn. 5, die Bindefestigkeiten bei Raumklima sowie wechselnden Klimabedingungen gemäß DIN 68 141 in Verbindung mit DIN 53 254 ermittelt. Die normmäßig geforderten Mindestbindefestigkeiten wurden in allen Fällen erreicht bzw. überschritten.

Ansprüche

1. Verfahren zum getrennten Auftragen eines flüssigen Zweikomponenten-Leimsystems auf die Oberfläche von Holzteilen, dadurch gekennzeichnet, daß man eine der beiden Komponenten als Gießfilm und die andere als Streifen aufträgt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man mindestens eine der Komponenten in einem Kreislauf umlaufend hält.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß man eine der Komponenten über einen Vorratsbehälter, einen mit einem Leitorgan versehenen Gießkopf, unter dem eine Vorschubeinrichtung für die Holzteile angeordnet ist, und über eine Auffangwanne im Kreislauf umlaufend hält.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß man eine der

Komponenten als Schnüre oder Streifen auf die Oberfläche der Holzteile aufträgt.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man als eine der Komponenten ein Harnstoff-Formaldehyd-, Harnstoff-Melamin-Formaldehyd-, Harnstoff-Melamin-Phenol-Formaldehyd-Harz und als andere Komponente eine Säure bildende und/oder Säure enthaltende Verbindung als Härter verwendet.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man als eine der Komponenten ein Phenol-Formaldehyd-, Resorcin-Formaldehyd-, Phenol-Resorcin-Formaldehyd-Harz und als andere Komponente eine Verbindung, die Formaldehyd enthält oder diesen abspaltet, als Härter verwendet.



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 362 742 A3**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 89118173.7

51 Int. Cl.⁵: **B27G 11/00, C09J 5/04,**
//C09J161/00

22 Anmeldetag: 30.09.89

30 Priorität: 06.10.88 DE 3834026

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
11.04.90 Patentblatt 90/15

64 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE ES FR GB IT LI NL SE

28 Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 26.02.92 Patentblatt 92/09

71 Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft**
Carl-Bosch-Strasse 38
W-6700 Ludwigshafen(DE)

72 Erfinder: **Neumann, Claus, Dr.**
Schoefferstrasse 27
W-6520 Worms 1(DE)
Erfinder: **Duda, Ulrich-Michael, Dr.**
Max-Slevogt-Strasse 13 a
W-6710 Frankenthal(DE)
Erfinder: **Pfuetze, Eberhard, Dr.**
Sunsweilerstrasse 18
W-6506 Weinheim(DE)
Erfinder: **Winter, Jürgen**
Leberstrasse 59
W-6940 Nackenheim(DE)
Erfinder: **Karau, Dieter**
Joh.-Sebastian-Bach-Strasse 10
W-6831 Plankstadt(DE)
Erfinder: **Neuner, Sepp**
Am Bachberg 10
W-8051 Gammelsdorf(DE)

54 Verfahren zum getrennten Auftragen eines flüssigen Zweikomponenten-Leimsystems auf die Oberfläche von Holzteilen.

57 Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum getrennten Auftragen eines flüssigen Zweikomponenten-Leimsystems auf die Oberfläche von Holz teilen, bei dem man eine der beiden Komponenten als Gießfilm und die andere als Streifen aufträgt.

EP 0 362 742 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 89 11 8173

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
D,A	EP-A-0 241 891 (BASF AG) * Anspruch 1; Figuren 1,2 * -----	1-3	B 27 G 11/00 C 09 J 5/04 // C 09 J 161/00
D,A	DE-A-2 416 032 (AB CASCO) * Seite 4, Zeilen 1-10; Patentansprüche 1-3; Figur 1 * -----	1-6	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			B 27 G C 09 J
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	
Den Haag		26 November 91	
		Prüfer	
		CATURLA VICENTE V.	
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet			
Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie			
A: technologischer Hintergrund			
O: mündliche Offenbarung			
P: Zwischenliteratur			
T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze			
E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist			
D: in der Anmeldung angeführtes Dokument			
L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument			
A: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			